

Prévision de la durée de vie des résines

Les informations ci-dessous doivent être considérées comme usuelles pour des résines utilisées en déminéralisation de l'eau, dans des installations où l'on prend soin d'empêcher les dommages injustifiés sur les résines, et où l'alimentation de l'eau ne contient pas de substances qui pourraient nuire aux résines (matières oxydantes, chlore, fer ...):

Type de résine	Perte par attrition % / an	Perte de capacité % / an	Durée de vie Années
WAC	2	1 - 3	6 -10
SAC	2 - 4	1 - 3	10
WBA	2 - 4	3 - 5	4 - 6
SBA	2 - 4	3 - 5	4 - 8